



АРТ. 2409 ГОСТ 332-91 СТРУКТУРА НИТИ: НК 187 ТЕКС + ПР Х/Б 50 ТЕКС Х4 ОСНОВА И УТОК

Техническая консультация

Ширина, см:	110, 120
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	740±30
Число нитей на 10 см по основе:	108±2
Число нитей на 10 см по утку:	54±2
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по основе):	520
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по утку):	230
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50x200 мм, % (по основе):	45
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50x200 мм, % (по утку):	25
Толщина ткани, мм	1,8±0,2
РН среды	7-14
Температура °С, не более	100
Давление кПа, не более	400
Воздухопроницаемость, дм3/м2*с	Вср-31,4; Bmin-29,4; Bmax-33,8

Ткань применяется в различных отраслях промышленности в качестве фильтровального материала и для фильтрации соков и сиропов в сахарной промышленности.



Фильтровальная хлопкополиамидная ТТФ-11

По вопросам приобретения Фильтровальная хлопкополиамидная ТТФ-11 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов