арт. 66057 ГОСТ 332-91 Структура нити: Н ПэфКТ 111 тексх3 + Пр х/б 50 текс (ПМ) х5 — основа, Н ПэфКТ 111 тексх3 — уток

Техническая консультация

Ширина, см:	86±1,5; 112±2; 116±2; 128±2
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	830±60
Число нитей на 10 см по основе:	96±3
Число нитей на 10 см по утку:	44±3
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по основе):	686 (700)
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по утку):	392 (400)
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % (по основе):	28
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % (по утку):	14
Толщина ткани, мм	1,9±0,2
РН среды	5-10
Температура °С, не более	170
Давление кПа, не более	250
Усадка в горячем воздухе, %, не более (по основе):	5,5
Усадка в горячем воздухе, %, не более (по утку):	5,0

Ткань применяется для фильтрования нефтепродуктов.

По вопросам приобретения Фильтровальная комбинированная ТФНК и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов