



арт. ТТ-989 Структура нити: основа нить полиамид. 187 текс, уток нить полиамид. жгутовая 130 текс х2

Техническая консультация

Ширина, см:	168±3
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	540±40
Число нитей на 10 см по основе:	125±4
Число нитей на 10 см по утку	90±4
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по основе):	340
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по утку):	140
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50x200 мм, % не более (по основе):	50
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50x200 мм, % не более (по утку):	60
Толщина ткани, мм	1,3±0,15

Ткань предназначена для фильтрации в пищевой промышленности.

По вопросам приобретения Фильтровальная полиамидная суровая ткань и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фильтровальная полиамидная суровая ткань

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов