



Фильтровальная полиамидная

арт. 56035 Структура нити: нить капроновая 29 текс x 4

Техническая консультация

Ширина, см:	105±2
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	460±30
Число нитей на 10 см по основе:	238±4
Число нитей на 10 см по утку:	120±4
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по основе):	450
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по утку):	330
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50x200 мм, % (по основе):	50
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50x200 мм, % (по утку):	25
Рн среды	4-10
Температура С не более	90
Воздухопроницаемость, дм3/м2*с	Вср-318; Bmin-286; Bmax-338
Толщина ткани, мм, не более	1,0±0,1

Ткань применяется для фильтрования железорудных концентратов в горнорудной промышленности и других отраслях.

По вопросам приобретения Фильтровальная полиамидная и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фильтровальная полиамидная

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов