



Фильтровальная полиамидно-полиэфирная термообработанная

арт. 86035 Структура нити: пряжа полиэфирная 52%, нить полиамидная 48%

#### Техническая консультация

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ширина, см:                                                                        | 165±3    |
| Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.                                     | 460±30   |
| Разрывная нагрузка полоски ткани размером 25 x 200 мм (кГс), не менее (по основе): | 190      |
| Разрывная нагрузка полоски ткани размером 25 x 200 мм (кГс), не менее (по утку):   | 160      |
| Число нитей на 10 см, основа                                                       | 110±3    |
| Число нитей на 10 см, уток                                                         | 88±3     |
| Удлинение при разрыве полоски ткани размером 25x200 мм, % не более, по основе      | 50       |
| Удлинение при разрыве полоски ткани размером 25x200 мм, % не более, по утку        | 35       |
| Толщина ткани, мм                                                                  | 1,0±0,15 |
| Воздухопроницаемость, дм3/м2*с при P=49 Па                                         | 185      |

ТУ 8388-019-00327600-2004

**Ткань применяется для очистки технологических газов и промышленного воздуха, а также для фильтрации в различных отраслях промышленности.**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фильтровальная полиамидно-полиэфирная термообработанная

По вопросам приобретения Фильтровальная полиамидно-полиэфирная термообработанная и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов