



арт. 86034 Структура нити: пряжа полиэфирная 84 текс x 3 основа и уток.

Техническая консультация

Ширина, см:	115±2
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	630±31
Число нитей на 10 см по основе:	165±3
Число нитей на 10 см по утку:	66±2
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 25 x 200 мм (кГс), не менее (по основе):	200
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 25 x 200 мм (кГс), не менее (по утку):	100
Переплетение	точный репс
Воздухопроницаемость, дм3/м2*с	Вср-13,8; Vmin-13,8; Vmax-13,8
ТУ17РСФСР66-8793-83	

Ткань предназначена для фильтрации горячих суспензий из кислых, слабощелочных и нейтральных средств.

По вопросам приобретения Полиэфирная суровая и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиэфирная суровая

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов