



арт. 86036 Структура нити: пряжа полиэфирная 72 текс х 4 основа, уток.

Техническая консультация

Ширина, см:	163±3
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	750±50
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по основе):	250
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по утку):	120
Количество нитей на 10 см, основа	146±3
Количество нитей на 10 см, уток	75±3
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 25х200мм, %, не более (по основе)	55
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 25х200мм, %, не более (по утку)	40
Толщина ткани, мм, не более	1,7±0,2
Переплетение	Саржа равносторонняя 4-х релизная
Воздухопроницаемость, дм3/м2*с при Р=49 Па	59

ТУ 8388-019-00327600-2006

Ткань применяется для очистки технологических газов и промышленного воздуха, а так же для фильтрации в различных отраслях промышленности.



Фильтровальная полиэфирная термообработанная

По вопросам приобретения Фильтровальная полиэфирная термообработанная и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов