



рт. 86034 Структура нити: Пр Пэф 84 текс х 3 или Пр Пэф 50 текс х 3 — основа и уток.

Техническая консультация

Ширина, см:	112±3
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	650±30
Число нитей на 10 см по основе:	166±3
Число нитей на 10 см по утку:	66±3
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 25 х 200 мм (кГс), не менее (по основе):	250
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 25 х 200 мм (кГс), не менее (по утку):	90
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 25 х 200 мм (%), не более (по основе):	55
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 25 х 200 мм (%), не более (по утку):	35
Переплетение	точный репс
Толщина ткани, мм	1,3±0,2
Воздухопроницаемость при P=49 Па, дм3/м2*с	10,5

ТУ 8388-019-00327600-2006

Ткань предназначена для фильтрации растворов и суспензий в различных отраслях промышленности.

По вопросам приобретения Фильтровальная полиэфирная термообработанная и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фильтровальная полиэфирная термообработанная

заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов