



арт. 56190 Структура нити: Нпэф 111 текс 3S100 основа и уток

Техническая консультация

Ширина, см:	110
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	727
Число нитей на 10 см по основе:	138
Число нитей на 10 см по утку:	57
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по основе):	867
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по утку):	524
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50x200 мм, % (по основе):	35
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50x200 мм, % (по утку):	20
Толщина ткани, мм	1,2
Температура в воздушной среде	до 155°C
Температура в жидкой среде	до 130°C
Рн среды	

По вопросам приобретения Фильтровальная ТЛФ-5-1 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фильтровальная ТЛФ-5-1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов