



Флюс для рафинирования расплавов литейных силуминов (алюминий-кремниевых сплавов)

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Снижение содержания оксидных включений и устранение газовой пористости в литом материале отливок.
- После рафинирования образуется сухой порошкообразный шлак с низким содержанием алюминия. Шлак не прилипает к стенкам печи или тигля.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

металлургическая обработка расплавов литейных силуминов при производстве качественных алюминиевых марочных сплавов в печах всех типов и литье отливок.

ТЕХНИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

флюс вводят в расплав по частям, по мере наплавления жидкого сплава в печи. Окончательную обработку производят перед разливкой. Отсутствие металлической пены на переливочных желобах и в ковше при сливе металла из печи свидетельствует об эффективной обработке расплава флюсом.

Рафинирование в раздаточных тигельных печах производят с помощью погружного колокольчика или вращающегося ротора.

Рекомендуемая средняя норма расхода 0,2 %.

При переплавке стружки и мелкого лома средняя норма 0,4 %.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

порошок белого цвета. Температура применения: 645 — 800° С.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Флюс для рафинирования расплавов литейных силуминов (алюминий-кремниевых сплавов)

Особых норм безопасности нет.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективная рафинирующая обработка литейных алюминиевых сплавов в печах различной конструкции и ковшах.
- Формирование сухого порошкообразного шлака. Минимизация потерь сплава со шлаком.
- Повышение выхода годного литья.
- Широкий температурный интервал применения.

По вопросам приобретения флюс для рафинирования расплавов литейных силуминов (алюминий-кремниевых сплавов) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов