



Описание:

Порошковый флюс для отшлаковки и защиты поверхности расплава при переработке лома алюминия в роторных печах. Также используется для рафинирования (очистки) от неметаллических включений (оксиды, карбиды и др.) и уменьшения содержания растворенных газов в алюминиевых сплавах. После применения данного флюса получают сухой, порошкообразный шлак с минимальным содержанием алюминия. Шлак не пристает к футеровке печи.

Применение:

отшлаковка расплава при переработке лома алюминия в роторных печах с наклонной осью вращения. Рафинирование (очистка) и защита поверхности от окисления при плавке всех типов алюминиевых сплавов в роторной печи.

Метод применения:

1. После плавки первой части лома добавляют 2-3 % флюса. После этого замешать флюс в расплав вращением печи или другим способом.
2. Добавить новую партию лома в печь и после расплавления лома ввести флюс в количестве 2 — 4 %. Замешать флюс в расплав вращением печи или другим способом. Шлак должен быть сухим, порошкообразным.
3. Произвести разливку металла.

Температура расплава алюминия должна быть ниже 800°C для избежания экзотермической реакции.



Флюс для удаления магния

Основные преимущества:

- Получение сухого, порошкообразного шлака с минимальным содержанием алюминия.
- Отличная очистка (рафинирование) алюминиевых сплавов всех типов.

По вопросам приобретения флюс для удаления магния и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов