



Фольгоизол гидроизоляционный марка ФГ ДСТУ Б В.2.7-272:2011

ГОСТ 20429-84

Фольгоизол гидроизоляционный марка ФГ ДСТУ Б В.2.7-272:2011 (ГОСТ 20429-84) Структура материала

- 1) Основа – рифленая алюминиевая фольга;
- 2) Защитный несущий слой – битумно-резиновая смесь;
- 3) Прокладочный материал – полиэтиленовая пленка или бумага парафинированная

Назначение

Применяется для устройства защитного покрытия гидро-и теплоизоляции трубопроводов, инженерных коммуникаций и перекрытий, гидроизоляции зданий, сооружений и кровли.

Фольгоизол – водонепроницаемый и долговечный материал, не требующий ухода в течении всего периода эксплуатации.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Техническая характеристика**

1	Водопоглощение, в течении 24 ч, % по массе, не более	0,5
2	Масса вяжущего, г/м ² , не менее	2000
3	Температура размягчения вяжущего, °С, не менее	140
4	Гибкость на брус с закруглением диаметром 25±0,2 мм при температуре, не выше, минус 15°С	не должно быть трещин
5	Теплостойкость при температуре 110°С в течении, не менее, 2 ч.	не должно быть признаков смещения шара вяжущего
6	Температура хрупкости вяжущего по Фраасу, °С, не выше	минус 15
Размеры		
1	Ширина полотна рулона, мм	(960-1000) ±3
8	Площадь рулона, м ²	10,0 ±0,3

По вопросам приобретения Фольгоизол гидроизоляционный марка ФГ ДСТУ Б В.2.7-272:2011 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: