



Средство представляет собой концентрированную порошковую массу, на основе 55% $ZnCl_2$ — цинка хлористого и 45% NH_4Cl — аммония хлористого.

Область применения:

- машиностроение, судостроение, авиастроение, приборостроение;
- ванны горячего цинкования.

Применение:

Подготовить поверхность обезжириванием и травлением применяя один из наших составов Дезоксил КО, Дезоксил КОЦ, Дезоксил НО.

Форал СФ — Используется в виде водного раствора. В зависимости от целей, вида и степени получаемого результата после цинкования, требуется дозировать от 70 до 400г/л. Наилучший эффект и скорость воздействия на обрабатываемую поверхность достигается при температуре рабочего раствора 40-55С. Обработка поверхности проводится в специальных очистных ваннах путем окунания высушивания перед подачей в следующую ванну, в зависимости от производственных условий.

По вопросам приобретения **форала-СФ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов