



FOREFLEX AB556

Описание:

Однокомпонентный, полиуретановый клей на основе растворителя, для гибкой упаковки, быстросохнущий и характеризующийся прекрасной смачиваемостью.

Общие данные: ФОРЕФЛЕКС АВ 556

Сухой остаток % 74-76

Вязкость (мПа*с-25С) 3500-6000

Внешний вид Прозрачная, от бесцветной до слегка желтой

Растворитель Этилацетат

Плотность (гр/мл при 20С) ca.1.04

Применение:

Для ламинации полимерных пленок без алюминиевой фольги, таких как соэкструзионный полипропилен и металлизированный полипропилен, где не требуется высокая термическая устойчивость и устойчивость к химическому воздействию.

Расход:

Примерно 2,0 - 2,2 гр/м² сухого клея требуется для структур без печати. В случае наличия печати следует увеличить расход клея приблизительно на 0,5 гр/м². Однако, рекомендуется определять точный расход посредством практических испытаний тестов, так как расход зависит от конкретного ламината и окончательных требований к нему.
Разбавление: Рекомендуется использовать этилацетат 'уретановой

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



марки', до сухого остатка 30-35%

Жизнеспособность:

Вязкость разбавленного клея значительно не увеличивается после одного рабочего дня.

Содержание воды в разбавляющем растворителе, а так же влажность окружающей среды и температурные условия могут уменьшить жизнеспособность клея.

Очистка: Этилацетат не подходит для полной очистки от клея. Для более глубокой очистки рекомендуется фталатовые пластификаторы.

Сшивание адгезива:

После 24 часов клеевое соединение обычно пригодно для резки ламината.

Полное сшивание происходит после 7-10 дней при комнатной температуре. Однако, температура и влажность могут повлиять на время сшивания. В общем случае, высокая температура и влажность ускоряют процесс сшивания и наоборот.

Хранение:

Хранить продукт в сухом и хорошо вентилируемом помещении при максимальной температуре 25°C. В случае проникновения воды, продукт реагирует с водой, образуя углекислый газ, который может создать давление внутри емкости.



FOREFLEX AB556

Срок хранения:

Срок хранения продукта 9 месяцев, при условии хранения в закрытой оригинальной упаковке. Для точного определения, посмотрите на дату окончания срока хранения на этикетке.

После первого открывания, контейнеры должны быть снова закрыты, а продукт использован в течение короткого промежутка времени.

Дополнительная информация:

Адгезив содержит изоцианаты и этилацетат.
Для правильного использования, пожалуйста, следуйте указаниям представленным в сертификате безопасности.

Нормативные акты FDA/EEC:

Состав продукта соответствует предписаниям, норматива FDA 21§ 175.105.

Мономеры указаны в списках директивы 2002/72 ЕЕС и в поправках. Дополнения включены в резолюцию AP 92 (2) Европейского совета.

Однако, учитывая постоянную эволюцию европейского законодательства, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом для получения подробной информации.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



FOREFLEX AB556

По вопросам приобретения FOREFLEX AB556 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов