



FOREFLEX AB587A+AB587C

Описание:

Двухкомпонентный, полиуретановый клей на основе растворителя, для гибкой упаковки, с высокой термической стойкостью

Применение:

Для ламинации полимерных пленок с и без алюминиевой фольги, подобных полиэстеру, полиэтилену, полипропилену, где требуется высокая термическая устойчивость (нап. стерилизация).

Расход:

В качества общего измерения, расход приблизительно 3,0 – 3,5 гр/м² для ламинации с алюминием, сухой клей требуется (с печатью на субстраты, расход увеличить на 0,5 гр/м²).

Темне менее, рекомендуется опреде лить лучшее сочетание расхода клея и пленки практическими тестами, в зависимости от особенностей ламинатов и окончательных требований. Разбавление: Рекомендуется использовать этилацетат 'уретановой марки', до сухого остатка 30-35%

Жизнеспособность:

Вязкость разбавленного клея значительно не увеличивается после рабочего дня. Высокое содержание воды в разбавляющем растворителе может уменьшить жизнеспособность клея, а так же влажность окружающей

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



FOREFLEX AB587A+AB587C

среды и температурные условия.

Очистка: Этилацетат не подходит для полной очистки от клея. Для более глубокой очистки рекомендуется фталатовые пластификаторы.

Сшиваниеадгезива:

После 24 часов клеевое соединение обычно пригодно для резки ламината.

Полное сшивание происходит после 7-10 дней при комнатной температуре. Однако, температура и влажность могут повлиять на время сшивания. В общем случае, высокая температура и влажность ускоряют процесс сшивания и наоборот.

Хранение:

Хранить продукт в сухом и хорошо вентилируемом помещении при максимальной температуре 25°C. В случае проникновения воды, продукт реагирует с водой, образуя углекислый газ, который может создать давление внутри емкости.

Срок хранения:

Срок хранения продукта 6 месяцев, при условии хранения в закрытой оригинальной упаковке. Для точного определения, посмотрите на дату окончания срока хранения на этикетке.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



FOREFLEX AB587A+AB587C

Дополнительна я информация:

Форефлекс АВ 587А содержит изоцианаты и этилацетат.
Для правильного использования, пожалуйста, следуйте
указаниям представленным в сертификате безопасности.

Нормативные акты:

Состав продукта соответствует предписаниям, норматива FDA
21§ 175.105.

Мономеры указаны в списках директивы 2002/72 ЕЕС и в поправках.
Однако, учитывая постоянную эволюцию европейских законодательства, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом для получения подробностей.

По вопросам приобретения FFOREFLEX AB587A+AB587C и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению
договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов