Фосфит Ф-6

бис-(2,6-дитретбутил-4-метилфенил) фосфит

Техническая консультация

Физико-химические свойства:	Кристаллический порошок белого цвета. Растворим в алифатических спиртах, толуоле, бензоле, четыреххлористом углероде, при нагревании — в петролейном эфире. Температура плавления, °С, не ниже 116 Массовая доля, %: фосфора 6,3 ± 0,5 летучих веществ, не более 0,5
Применение:	Вторичный стабилизатор полиолефинов, полистирола, полиметилметак-рилата, поликарбонатов. Не гидролизуется. В сочетании со стабилизато-рами фенольного типа повышает стойкость полимеров к термоокисли-тельной деструкции. Улучшает начальную окраску.
Аналоги по применению	Irgafos 168, Сиба, Швейцария.
Упаковка:	Картонные навивные барабаны со вставленными внутрь полиэтиленовыми мешками. Масса нетто — 30 кг.
Хранение:	В крытых складских помещениях. Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

Фосфит Ф-7

(бис-(2,6-дитрет.бутил-4-метилфенил)-пентаэоитритолдифосфит)

Техническая консультация

Физико-химические свойства:	Кристаллический порошок белого цвета. Массовая доля, %: • фосфора 9,0±0,5 • летучих веществ, не более 0,5 Температура плавления, ˚С, не ниже 220,0
Применение:	Термостабилизатор полиолефинов и поликарбоната
Упаковка:	Картонные навивные барабаны со вставленными внутрь полиэтиленовыми мешками-вкладышами.
Хранение:	В крытых складских помещениях на расстоянии не более 0,5 м от стен и отопительных приборов

Фосфит П-24

смесь метилбензилфенилфосфитов

Техническая консультация

Физико-химические свойства:	Вязкая жидкость светло-желтого цвета. Хорошо растворима в бензоле, ацетоне. Нерастворима в воде. Гигроско-пична. При попадании влаги разлагается. Массовая доля, %: фосфора, не менее 3,3 хлора, не более 0,4 свободных оксигрупп, не более 0,6
Применение:	Термостабилизатор полиэтилена высокого и низкого давления электротех-нического назначения.
Упаковка:	Бочки стальные емкостью 200 дм3.

Хранение:	В крытых складских помещениях в герметичной упаковке при температу-ре не выше 25°С и не ниже -5°С. Не допускается хранение вблизи отопительных приборов и воздействие прямого солнечного света.

Фосфит НФ

(тринонилфенилфосфит)

Техническая консультация

Физико-химические свойства:	Однородная вязкая жидкость. Хорошо растворима в органических растворителях. Показатель цветности по йодной шкале, не темнее 4 ,0 Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,5 Массовая доля, %: • хлора, не более 0,2 • фосфора, в пределах 3,8 — 4,5 • летучих, не более
Применение:	Стабилизатор полиолефинов, стирольных пластиков, каучуков. В сочетании с фенольными стабилизаторами повышает стойкость к термоокислительной деструкции при переработке полимера. Улучшает начальную окраску полимера.
Упаковка:	Бочки стальные емкостью — 200 дм³.
Хранение:	В крытых складских помещениях в плотно закрытой таре.

По вопросам приобретения фосфит Ф-6, Ф-7, П-24, НФ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: