



Отвердитель и 6м

Химический состав: смесь амидов и имидазолинов сложного состава.

Внешний вид: вязкая, бурая жидкость, с характерным аминным запахом.

Действие: отверждение эпоксидных смол при комнатной температуре.

Сравнительно малолетучий отвердитель на основе которого получают композиции с длительной жизнеспособностью. Выражена эластифицирующая способность. Выгодно отличается от полиамидных отвердителей сравнительно невысокой вязкостью при почти равных свойствах отверждённых смол.

Состав рецептуры: На 100 м.ч. (массовых частей) отвердителя берётся 150 м.ч. смолы ЭД-20.

Свойства:

1. Цвет – бурый.
2. Растворимость: совмещается с водой образуя гель.
3. Аминное число 310 ± 20 мгHCl/г.
4. Время высыхания после смешения со смолой до отсутствия прилипания 12 часов при комн. температуре.

Рабочая температура: 10-30°C. При хранении в холодных помещениях, зимой, возможно застывание массы отвердителя, потеря текучести и превращение в гель. При этом отвердитель не подвергается химическим изменениям. Для продолжения работы его необходимо нагреть до температуры не ниже 30°C и тщательно перемешать до получения однородной массы.

Меры предосторожности: обычные для аминов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Отвердитель и 6м

Области применения: получение эластичных отверждённых эпоксидов.

Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления (обязательно указывается на ёмкости). Возможна частичная кристаллизация.

По вопросам приобретения **отвердителя и-6м** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов