



**ФПИК-02** — это водорастворимый флюс для процесса инфракрасного оплавления печатных плат.

**ФПИК-02** — **предназначен** для подготовки поверхности гальванического покрытия олово-свинец и снижения поверхностного натяжения при его оплавлении.

**ФПИК-02** — **является** слабоактивированным флюсом, обеспечивающим хорошую растекаемость припоя при ИК-оплавлении.

#### Техническая консультация

#### Свойства ФПИК-02:

№	Наименование показателя	Норма
1	Внешний вид	Жидкость от желтого до светло-коричневого цвета
2	Плотность при 20 <sup>0С</sup> , г/см <sup>3</sup>	0,84 ± 0,03
3	Коэффициент растекаемости припоя ПОС-61 на медной поверхности при температуре 250 <sup>0С</sup> ± 50С, не менее	1,5
4	Температурный интервал флюсующей активности, <sup>0С</sup>	200 — 350
5	Возможность удаления остатков	Водосмываемый. Рекомендуемая температура 30-50 <sup>0С</sup>



ФПИК-02 — флюс для ИК-оплавления печатных плат

По вопросам приобретения ФПИК-02 — флюс для ИК-оплавления печатных плат и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов