



Фторопластовый уплотнительный материал представляет собой профилированное изделие из неспеченного фторопласта — 4Д, содержащего или не содержащего смазку. Фторопласт 4Д имеет достаточно широкий диапазон рабочих температур, обладает стойкостью к водяному пару, химически агрессивным средам, климатическим и бактериальным воздействиям, достаточно высокой прочностью, отличными электроизоляционными, антифрикционными и антиадгезионными свойствами.

Фторопластовый уплотнительный материал применяемый в качестве:

- уплотнительного материала для различных типов резьбовых и фланцевых соединений;
- сальниковой набивки — химически стойкого самосмазывающегося набивочного (в неподвижных соединениях) и прокладочного материала в узлах запорной арматуры, насосов и различных уплотнений химического оборудования, трубопроводов;
- уплотнителя различных узлов в оборудовании пищевой и фармацевтической промышленности.

Фторопластовый уплотнительный материал изготавливается следующих профилей:

- круглый — диаметром от 4 до 8 мм, длина не менее 2,0 м;
- квадратный — от 3х3 мм до 8х8 мм; длина не менее 2,0 м.

[Техническая консультация](#)

Основные технические характеристики фторопластового уплотнительного материала

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ-В, ФУМ-0)

Наименование показателей	Норма для сортов	
	Марка В	
	Высший сорт	Первый сорт
Прочность при растяжении МПа (кгс/см ²), не менее	3,34 (35)	2,45 (25)
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	50

По вопросам приобретения Фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ-В, ФУМ-0) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов