



Синонимы: Diborane hydrogen gas mixture, Boron hydride, Diboron hexahydride, Boroethane

Применение

Диборан используется как источник легирующего атома бора в технологии эпитаксиальных кремниевых пленок.

[Техническая консультация](#)

Спецификация

Марка	2%
Содержание диборана	1,9 — 2,1%
Содержание водорода	баланс
Примеси в диборане:	
O ₂ + Ar	< 1 ppm
N ₂	< 10 ppm
CO ₂	< 5 ppm
CH ₄	< 5 ppm
BF ₃	< 50 ppm
Высшие бораны	< 350 ppm
Примеси в водороде:	
O ₂	< 0,2 ppm

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Газовая смесь диборана с водородом

Марка	2%
N ₂	< 0,2 ppm
C _n H _m	< 0,02 ppm
CO	< 0,1 ppm
CO ₂	< 0,02 ppm
H ₂ O	< 1 ppm

По вопросам приобретения газовая смесь диборана с водородом и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов