

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Газовые смеси фосфина (PH₃) с водородом применяют в производстве полупроводниковых материалов

[Техническая консультация](#)

МАРКА	1		2	3
	Сорт 1	Сорт 2		
Объемная доля фосфина, %	10±1	10±1	0,24-0,16	0,005-0,001
Примеси*				
Углеводороды в пересчете на метан, не более	1 ppm	5 ppm	1 ppm	1 ppm
Кислород и аргон, не более	50 ppm	100 ppm	50 ppm	50 ppm
Азот, не более	0,05 %	0,5%	50 ppm	50 ppm
Диоксид углерода, не более	30 ppm	50 ppm	30 ppm	30 ppm

[Техническая консультация](#)

Показатели качества компонентов стандартных смесей	Фосфин	Водород*
Основное вещество	99,9998 %	99,9999%
Аргон	< 0,5 ppm	Ar/O ₂ < 0,2 ppm
Кислород	< 0,1 ppm	
Азот	< 1 ppm	< 0,5 ppm

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Газовые смеси фосфина с водородом

Вода	< 1 ppm	< 2 ppm
Метан	< 0,1 ppm	< 0,3 ppm
Этан	< 0,1 ppm	
Пропан	< 0,1 ppm	
Диоксид углерода	< 0,1 ppm	
Оксид углерода	< 0,1 ppm	
Водород		
Арсин	< 0,1 ppm	Аргон
Металлы	< 0,1 ppb	

* Возможно использование водорода иной чистоты

Продукция соответствует ТУ 2114-004-16422443-2000 изм.1

По вопросам приобретения газовые смеси фосфина с водородом и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов