



Техническая консультация

Физико-химические свойства:	Таблетки цилиндрической формы или гранулы желтого цвета. Нерастворим в воде и полярных растворителях. Растворим в водных растворах щелочей. Горюч, не взрывоопасен. Температура плавления, °С: основного компонента I 110 основного компонента 2 205 Плотность, кг/м3 1400
Применение:	Модификатор резин на основе натурального каучука и СКИ-3. Промотор адгезии латунированного металлокорда к резине брекера. Обеспечивает высокую прочность связи при нормальных условиях и после старения: теплового, паро-воздушного и солевого. Улучшает комплекс показателей физико-механических свойств резин. Дозировка 1-1,5 %.
Упаковка:	Картонные навивные барабаны или полипропиленовые мешки со вставленными внутрь полиэтиленовыми мешками-вкладышами. Масса нетто — 25 кг.
Хранение:	В крытых складских помещениях.

По вопросам приобретения гексамид 12 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: