



фторорганический многокомпонентный, отверждающийся при нагревании ТУ 38-105280-71

Состояние в поставке

Поставляется в виде отдельных компонентов

Адгезионные свойства

Без подслоя герметик обладает адгезией к алюминиевым анодированным сплавам. Для алюминиевых сплавов Д16, Д19 неанодированных плакированных и стали в качестве подслоя применяются клеи ВК-32-200 и ВК-4, эмаль Э-5 зеленая, грунт ВЛ-2.

Физико-химические свойства

Резиноподобный материал белого цвета. Герметик водо-, свето- и грибостоек. В среде топлива контакт с герметиком не вызывает коррозии стали нержавеющей, стали кадмированной с хроматным пассивированием, анодированных алюминиевых сплавов. В среде воздуха при 200°C контакт с герметиком вызывает коррозию неанодированных алюминиевых сплавов и магниевых сплавов оксидированных.

Технологические данные

Герметик готовят смешением компонентов в смесителе или вручную. Жизнеспособность герметика — не более 3 мес. при 25°C Нанесение герметика — шпателем или шприцем, при разбавлении растворителем — кистью. Выдержка до вулканизации — не менее 72 час. при 18-23°C Вулканизация герметика проводится по ступенчатому режиму : при температуре от 20 до 70 град.С — 1 час, при 70°C — 12-24 час, при температуре от 70 до 160°C — 2 час. Затем герметик охлаждается до 20°C и выдерживается при указанной температуре в течение 15-20 час. Работы по приготовлению и применению герметика следует проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и местным отсосом, в соответствии с инструкцией.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметик 5ф-13к

Применение

Для поверхностной и внутренней герметизации болтовых и заклепочных соединений, работающих в среде воздуха и топлива при температурах от -40 до +200°C

По вопросам приобретения Герметик 5ф-13к и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов