



ТУ 84-7509103.336-93

Область применения:

- для антикоррозионной защиты оборудования предприятий химической, нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, системы «Водоканал», топливно-энергетического комплекса;
- в строительстве, для герметизации стыков, примыканий промышленной кровли, гидроизоляции пенополиуретановых элементов, используемых для теплоизоляции, приклейки кровельных рулонных материалов, ремонта мягкой кровли.

Представляет собой жидко-вязкий, одноупаковочный материал черного или серого цвета.

Эластичное, резиноподобное покрытие формируется за счет испарения растворителя.

[Техническая консультация](#)

Основные свойства готового покрытия:

Стойкость к воздействию агрессивных сред:	
• в 30%-й соляной кислоте	стойко
• в 50%-й серной кислоте	стойко
• в 20%-м растворе едкого натра	стойко
• в 26%-м растворе хлористого натрия	стойко
• в ледяной уксусной кислоте	стойко

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



• в метиловом спирте	стойко
• в 4%-й плавиковой кислоте	стойко
• в 25%-й аммиачной воде	стойко
Прочность при разрыве, МПа	
• при +20 ⁰ С	5,0
• при +50 ⁰ С	2,0
• при -50 ⁰ С	20
Относительное удлинение при разрыве, %	
• при +20 ⁰ С	300
• при +50 ⁰ С	80
• при -50 ⁰ С	250
Прочность сцепления, МПа	
• со сталью при 20 ⁰ С	не менее 1,3
• с бетоном	пленку герметика невозможно отслоить без ее разрушения
Сопротивление истиранию (ГОСТ 426-77), кгс м/см	1300
Влагопоглощение, %, не более	2
Температурный диапазон эксплуатации, ⁰ С	от минус 60 до плюс 70

Способ применения:

Поверхность для покрытия очищается от пыли, грязи, ржавчины, при необходимости производится пескоструйная обработка. После очистки и обезжиривания наносится грунтовочный слой из герметика, разбавленного в соотношении 1:2 растворителем. Рекомендуемые растворители: этилацетат, бутилацетат, бензин, нефрас.



Далее наносятся 10-12 слоев герметика, разбавленного до вязкости 20-50 сек, Каждый нанесенный слой просушивается 4-6 часов при температуре от минус 100С до плюс 350С.

Общий расход составляет 1,0 – 1,2 кг герметика на 1 кв. метр поверхности.

Для обеспечения качественного сплошного покрытия чередуют слои черного и серого цветов. Готовое покрытие выдерживается перед пуском в эксплуатацию не менее 96 часов.

При нанесении герметика на кровлю рекомендуется нанести 2-3 грунтовочных слоя. . Затем уложить армирующий материал (стеклоткань) и нанести 2-3 слоя герметика вязкостью 20 –50 сек.

При приклейке рулонных материалов герметик наносится полосами по 150 мм по краям и центру полосы.

При работе с герметиком запрещается пользоваться открытым огнем, проводить ремонтные работы инструментом, вызывающим искрение. При попадании герметика на кожные покровы кожу протереть тампоном, смоченным растворителем и промыть водой с мылом.

Храниться герметик в герметичной таре. При загустевании разводится указанными выше растворителями.

Тара и упаковка:

Герметик упаковывается в металлические барабаны по 40 –45 кг в каждом. При необходимости возможна расфасовка в любую удобную для потребителя тару.

Отгрузка герметика производится самовывозом, ж/д контейнерами, через автотранспортные компании.

По вопросам приобретения **герметика антикоррозионного Г-11-1** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов