



## **Состояние в поставке**

Поставляется в виде отдельных компонентов.

## **Адгезионные свойства**

Без подслоя герметик не обладает адгезией. С подслоями клея 88Н, К-50 и герметика ВТУР обладает адгезией к стали, алюминиевым и магниевым сплавам.

## **Физико-химические свойства**

Резиноподобный материал черного цвета. Герметик свето-, водо-, и грибоустойчив. Изменение веса в топливе Т-1 за 10 суток при 20°C — 2-4%. Коэффициент морозостойкости при -50°C -0,1-0,2. Контакт герметика с подслоем клея 88Н, К-50 и герметика ВТУР не вызывает коррозии алюминиевых сплавов анодированных и неанодированных, магниевых сплавов оксидированных, стали незащищенной и оцинкованной, вызывает потемнение меди и серебряного покрытия.

## **Технологические данные**

Герметик готовят смешением компонентов в смесителе или вручную. Жизнеспособность герметика от 2 до 15 час. при 15-35°C Нанесение герметика — шприцем или шпателем, при разбавлении растворителем — кистью. Вулканизация герметика происходит при 15-35 град.С, через 1-2 суток он приобретает резиноподобные свойства. Полная вулканизация наступает через 7-10 суток.

Работы по приготовлению и применению герметика следует проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и местным отсосом, в соответствии с инструкцией № 899-67 и инструкцией санэпидстанции г.Москвы от 26 марта 1964 года.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметик У-30м

## Применение

Для поверхностной и внутришовной герметизации клепанных, болтовых и других металлических соединений, работающих в среде топлива Т-1 при температурах от — 60 до + 130°C и в среде воздуха при температурах до 150°C

По вопросам приобретения Герметик У-30м и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов