



Состояние в поставке

Поставляется в виде отдельных компонентов

Адгезионные свойства

Без подслоя не обладает адгезией. Для обеспечения адгезии к стали, алюминиевым и титановым сплавам герметик применяется с подслоем П-11 в сочетании с протирачной пастой № 2.

Физико-химические свойства

Резиноподобный материал розового и салатного цвета. Герметик водо-, свето- и озоностоек, обрастает грибами, но при этом механические свойства его не меняются. Водопоглощение за 10 суток при 20°C — 0,018-0,020%. Коэффициент морозостойкости при -50°C равен 0,54. Контакт с герметиком не вызывает коррозии алюминиевых сплавов анодированных и неанодированных, титанового сплава ОТ4, стали кадмированной с хроматным пассивированием и стали углеродистой.

Технологические данные

Герметик готовят смешением компонентов в смесителе или вручную. Жизнеспособность герметика — от 0,5 до 6 час при 15-35°C Нанесение герметика — кистью. Вулканизация герметика происходит при 15-35°C, через 24 час. он приобретает резиноподобные свойства. Полная вулканизация наступает через 72 час.

Работы по приготовлению и применению герметика следует проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и местным отсосом, в соответствии с ТР 29-930 и инструкцией №247 санэпидстанции г. Москвы от 26 марта 1964 г.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметик У-5-21

Применение

Для поверхностной герметизации клепаных и сварных соединений конструкций, работающих в среде воздуха при температурах от -60 до +350°C

По вопросам приобретения Герметик У-5-21 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов