

**ТУ 1.595-14-552-99**

**Герметик У20-99 предназначен** для ремонта изделий, которые были залиты кремнийорганическими герметиками холодной вулканизации.

Также **используется** для внутришовной и поверхностной герметизации конструкций авиатехники и элементов остекления, которые работают при температуре от -60 до +300°C.

В некоторых случаях применяется **в качестве электроизоляционного защитного материала** для электросоединителей в электронной аппаратуре.

Необходимо отметить **высокую универсальность и технологичность** данного герметика.

Не токсичен и не предполагает наличие подслоя.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики:**

| Наименование показателей               | Значение согласно ТУ<br>1.595-14-552-99 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Плотность, г/см <sup>3</sup>           | 1,95                                    |
| Жизнеспособность, ч                    | 0,5 — 2,0                               |
| Условная прочность при разрыве, МПа    | 1,8 — 3,0                               |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 160 — 280                               |
| Твердость по Шору А, усл.ед.           | 30-50                                   |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметик У20-99

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Прочность связи при отслаивании, кН/м | 1,0-1,8 |
|---------------------------------------|---------|

По вопросам приобретения герметик У20-99 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов