



Герметик Унигерм 2С (УГ 2С) — это химически стойкая анаэробная композиция.

Характеристики клея Унигерм-2С:

- Время набора полной прочности при 20оС без активатора, ч: 24
- Предел прочности на сдвиг при трении на образцах из стали1Х16Н4Б (ЭП-56), МПа: 1,5-4,5
- Свойства после выдержки при 48±2 оС в течение 10 суток вязкость, %: не более 25
- Предел прочности на сдвиг при трении, МПа: 1,5 — 4,5
- Остаточная прочность, % от исходной, после воздействия конц.НМОЗ в течение 15 суток: 70
- 10%-ного раствора КаОН в течение 10 суток: 20
- Температурный диапазон работоспособности, оС: от -253 до +200

По вопросам приобретения У-30МЭС-5НТ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов