

**Герметик тиоколовый УТ-32**

## Техническая консультация

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Технические условия</b>                 | 38.1051386-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Описание продукта</b>                   | <p>Герметики на основе жидких полисульфидных полимеров характеризуются хорошей деформативностью, высокой маслбензостойкостью, хорошим сопротивлением УФ облучению, воздействию кислорода, влаго- и воздухонепроницаемостью. Герметик рекомендуются при применении в контакте с алюминиевыми сплавами, неанодированными, магниевыми сплавами, сталью кадмированной и незащищенной.</p> <p>Герметики являются трехкомпонентными композициями, состоящими из основной (герметизирующей), отверждающей (вулканизирующей) паст и ускорителя вулканизации. Герметик УТ-32 способен вулканизироваться при температуре не ниже 18 °С.</p> |
| <b>Назначение</b>                          | УТ-32 предназначен для герметизации клепаных, болтовых и др. механических соединений; гермовводов, штепсельных разъемов, топливных отсеков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Температурный диапазон эксплуатации</b> | от -60 до +130 °С (кратковременно при 150 °С)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Гарантийный срок хранения</b>           | основная паста — 3 мес., отверждающая — 12 мес., ускоритель вулканизации — 12 мес.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                |                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фасовка</b> | основная паста — металлическая тара, отверждающая паста —<br>пластиковая банка, ускоритель вулканизации - полиэтиленовые пакеты |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Техническая консультация

**Технические характеристики:**

| Наименование показателей                                                   | Значение |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Жизнеспособность, ч, в интервале                                        | 2-8      |
| 2. Условная прочность при разрыве, МПа, не менее                           | 1,47     |
| 3. Относительное удлинение при разрыве, % не менее                         | 200      |
| 4. Прочность при отслаивании от анодированного сплава Д-16, кН/м, не менее | 1,47     |

По вопросам приобретения **герметиков тиоколовых УТ-32** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов