



СТУ 29-7-72

Герметик кремнийорганический ВГФ-4-10 является одной из востребованных разновидностей фторсилоксановых герметиков.

Герметиком ВГФ-4-10 можно обрабатывать различные поверхности, с целью герметизации сварных, болтовых и клепочных соединений, эксплуатация которых протекает при температуре, не опускающейся ниже отметки в -60 градусов и не поднимающейся выше +250 градусов Цельсия, непосредственно в среде топлива.

К числу важных характеристик герметика ВГФ-4-10 следует отнести его способность не вызывать коррозии сплавов алюминия, сплавов титана, а также сталей, входящих в группу углеродистых.

Техническая консультация

Физико-химические свойства герметика ВГФ 4 10:

Наименование показателей	значение
Жизнеспособность	2,0 — 8,0 ч
Условная прочность в момент разрыва, не менее	1,8 МПа
Относительное удлинение в момент разрыва, не менее	90 %
Твердость по ШОРУ А, в пределах, не менее	40 усл. ед
Прочность связи (адгезия) герметика с металлом при отслаивании от алюминиевого сплава Д-16 (разрыв по материалу или отслаивание по сетке), не менее	1,0 кН/м

Герметик ВГФ 4-10 — резиноподобный материал белого цвета. Герметик водостоек и грибостоек. Изменение веса в топливе нафтил при 20°C за 10 суток — 3-4%.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметик ВГФ 4-10

Контакт ВГФ-4-10 с подслоями П-9 и П-11 не вызывает коррозии алюминиевых сплавов анодированных и плакированных неанодированных, титанового сплава ОТ4 и стали ВСт-2.

Герметик ВГФ 4-10 — трехкомпонентный материал.

Герметик ВГФ 4-10 готовят смешением компонентов в смесителе или вручную.

Жизнеспособность герметика — от 3 до 8 час при 20-25°C

Вулканизация герметика ВГФ 4-10 происходит при 15-25°C в течение 24 — 48 час.

По вопросам приобретения Герметик ВГФ 4-10 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов