



ТУ 1-595-28-911-2011 Изменение № 1

Область применения:

Для внутришовной и поверхностной герметизации клепаных, болтовых и сварных соединений, также в качестве уплотнительного материала в штепсельных разъемах в контакте с топливами и маслами в диапазоне температур от минус 60 до плюс 250 °С

Основная информация

Резиноподобный трехкомпонентный материал белого цвета, отверждающийся без нагрева.

Герметик обладает адгезией к алюминиевым анодированным сплавам без подслоя. Для улучшения адгезии к титановым сплавам и нержавеющей стали герметик может применяться с подслоем П-11 или подслоем П-11 в сочетании с подслоем П-9 холодной сушки.

Технические характеристики

- Жизнеспособность 2,0 — 10,0 ч;
- Условная прочность в момент разрыва, не менее — 2,5 МПа;
- Относительное удлинение в момент разрыва, не менее — 100 %;
- Твердость по ШОРУ А, в пределах, не менее 40 усл. ед.;
- Прочность связи (адгезия) герметика с металлом при отслаивании от алюминиевого сплава Д-16 (разрыв по материалу или отслаивание по сетке), не менее 1,0 кН/м

По вопросам приобретения Герметик ВГФ-4-8 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов