



токопроводящий однокомпонентный, отверждающийся без нагрева ВТУ 29-2-69

Состояние в поставке

Поставляется в готовом виде

Адгезионные свойства

Для обеспечения адгезии герметика к алюминиевым сплавам, применяется подслоу П-11.

Физико-химические свойства

Резиноподобный материал черного цвета. Герметик не грибостоек. Контакт с герметиком с подслоем П-11 при нагреве до 250оС не вызывает коррозии алюминиевых сплавов анодированных и неанодированных, стали кадмированной с хроматным пассивированием, стали углеродистой незащищенной, вызывает потемнение меди.

Технологические данные

Жизнеспособность герметика после выдавливания из тубы — от 10 до 60 мин. Герметик наносят на герметизируемую поверхность изделия путем выдавливания из тубы и разравнивают шпателем. Вулканизация герметика происходит при комнатной температуре. Время вулканизации — 1-3 суток в зависимости от толщины слоя нанесенного герметика. Работы по применению герметика следует проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и местным отсосом, в соответствии с ТР 29-916 и инструкцией №247 санэпидстанции г. Москвы от 26 марта 1964 г.



Герметик ВГО-2

Применение

Для внутришовной герметизации соединений деталей с обеспечением электроконтакта между ними в изделиях, работающих при температурах от -60 до +250оС

По вопросам приобретения герметик ВГО-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов