



Состояние в поставке

Поставляется в готовом виде

Адгезионные свойства

Обладает удовлетворительной адгезией к алюминиевым сплавам анодированным и нержавеющей стали. Для повышения адгезионных свойств герметик применяется с подслоем П-11 в сочетании с протирачной пастой № 2 и без нее, а также с одной протирачной пастой № 2.

Физико-химические свойства

Резиноподобный материал белого цвета. Герметик обрастает грибами, но при этом механические свойства его не меняются. Контакт с герметиком при нагреве до 250°C не вызывает коррозии алюминиевых сплавов, серебряного покрытия и не усиливает коррозии сталей и оксидированных магниевых сплавов. При 60°C контакт с герметиком вызывает потемнение меди и латуни.

Технологические данные

Жизнеспособность герметика — от 10 до 30 мин. Герметик наносят на герметизируемую поверхность выдавливанием из тубы и выравнивают шпателем. Вулканизация герметика происходит при 18-25°C и относительной влажности воздуха не менее 30%, а также при пониженных температурах. Время вулканизации — 1 — 2 суток.

Работы по применению герметика следует проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и местным отсосом, в соответствии с инструкцией № 953-69 и инструкцией №247 санэпидстанции г. Москвы от 26 марта 1964 г.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение

Для поверхностной герметизации болтовых и заклепочных соединений конструкций и приборов, работающих в среде воздуха при температурах от -60 до +250°C и для ремонта изделий, загерметизированных герметиками типа Висксинт

По вопросам приобретения Герметик ВГО-4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов