

**ТУ 38.103596-85**

Герметик ВИАТ-1 представляет собой пасту зеленовато-голубоватого цвета однородной консистенции без посторонних включений. Допускается незначительное количество агломерированных частиц наполнителя, исчезающих при механическом воздействии

Герметик кремнийорганический ВИАТ-1 предназначен для поверхностной герметизации металлических соединений из алюминиевых сплавов и для герметизации аппаратуры, работающей в среде воздуха при температурах от минус 60°С до 300°С.

Герметик ВИАТ-1 обладает адгезией без подслоя к дюралюминиевым сплавам, анодированным, стали зашкуренной, стали хромированной, стали оцинкованной с хроматным пассивированием, магниевым сплавам оксидированным МЛ-5, МЛ-10 и подобным; и целому ряду пластмасс (поликарбонаты, полиамиды, АГ-40 и др.), сохраняющейся в условиях воздействия рабочих температур и влаги.

**Техническая консультация****Технические характеристики герметика ВИАТ-1:**

<b>Жизнеспособность, ч, в пределах</b>	0,5-5,0
<b>Условная прочность в момент разрыва, Мпа, не менее</b>	1,4
<b>Относительное удлинение при разрыве, %, не менее</b>	150
<b>Твердость по ШОРу А, условные единицы, не менее</b>	25
<b>Прочность связи (адгезия) герметика с металлом при отслаивании от алюминиевого сплава Д16 (разрыв по материалу или отслаивание по сетке), кН/м, не менее</b>	1,0
<b>Плотность в вулканизированном состоянии, кг/м<sup>3</sup></b>	1,4•10 <sup>3</sup>

По вопросам приобретения герметик ВИАТ-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметик ВИАТ-1

просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов