



Состояние в поставке

Поставляется в виде отдельных компонентов

Адгезионные свойства Обладают удовлетворительной адгезией к силикатному стеклу, стеклотекстолиту, эпоксидным и полиэфирным пластикам, алюминиевым и другим сплавам. Для усиления адгезии герметик применяется с подслоями П-11 без протирачной пасты № 2.

Физико-химические свойства

Резиноподобный прозрачный материал . Герметик водо-, свето- и озоностоек, обрастает грибами, но при этом механические свойства его не меняются. Контакт с герметиком не вызывает коррозии алюминиевых сплавов , стали кадмированной и оцинкованной с хроматным пассивированием, латуни и серебряного покрытия.

Технологические данные

Герметик готовят смешением компонентов в смесителе или вручную. После смешения с катализатором № 68 герметик сохраняет вязкотекучую консистенцию в течение 0,5 — 6 час. Нанесение герметика — заливкой изделий в формах вручную или с помощью кисти или шприца, обволакиванием блоков, плат и других изделий с помощью кисти или шприца. Вулканизация герметика происходит при 15-20°C, через 24 час. он приобретает резиноподобные свойства. Полная вулканизация наступает через 72 час.

Работы по приготовлению и применению герметика следует проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и местным отсосом, в соответствии с ТР 29-876 и инструкцией №247 санэпидстанции г. Москвы от 26 марта 1964 г.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметик Висксинт ПК-68

Применение

Для защиты изделий радиоэлектронной техники, запоминающих устройств из ферритов и пермалоев, а также других приборов, работающих в среде воздуха при температурах от -60 до +250°C от повышенной влажности, резких колебаний температур, пыли и механических воздействий.

По вопросам приобретения Герметик Висксинт ПК-68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов