



Состояние в поставке

Поставляется в виде отдельных компонентов

Адгезионные свойства

Без подслоя герметик не обладает адгезией. Для обеспечения адгезии к металлам и неметаллическим материалам герметик применяется с подслоем П-11 в сочетании с протирачной пастой № 2.

Физико-химические свойства

Резиноподобный материал розового цвета. Герметик свето- и озоностоек, обрастает грибами, но механические свойства его при этом не меняются. Контакт с герметиком при нагреве до 250оС не вызывает коррозии алюминиевых сплавов, нержавеющей сталей, титановых сплавов, магниевых сплавов оксидированных, латуни и серебряного покрытия.

Технологические данные

Герметик готовят смешением компонентов в смесителе или вручную. Жизнеспособность герметика — от 3 до 8 час при 18-25оС Нанесение герметика — шприцем или шпателем, при разбавлении бензином — кистью. Вулканизация герметика происходит при 15-25оС, после 24 час. он приобретает резиноподобные свойства. Полная вулканизация наступает через 72 час.

Работы по приготовлению и применению герметика следует проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и местным отсосом, в соответствии с ОСТ 1 90058-72 и инструкцией №247 санэпидстанции г. Москвы от 26 марта 1964 г.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение

Для внутришовной и поверхностной герметизации болтовых и заклепочных соединений, элементов остекления, работающих при температурах от -60 до +300оС

По вопросам приобретения **герметика ВИКСИНТ У-2-28** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов