



У-1-18 — двухкомпонентный силиконовый герметик. Представляет собой белый пастообразный материал, обладающий способностью вулканизироваться при температуре окружающей среды, переходя в резиноподобное состояние.

Используется для поверхностной герметизации металлических соединений из нержавеющей стали, алюминиевых и титановых сплавов и для герметизации аппаратуры при действии вибрационных, ударных и повторно-переменных нагрузок. Также используется в качестве материала для отливки форм при производстве изделий художественного и декоративно-отделочного назначения. Отличается повышенной прочностью. У-1-18 не вызывает коррозии металлов и сплавов, в т. ч. меди. Температурный интервал эксплуатации от -60 до +300 °С.

[Техническая консультация](#)

Висксинт У-1-18 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Свойства / марка	У-1-18
Плотность, гсм ³	2,2
Температурный режим	-60 +300°С
Вулканизация	15-18°С
Жизнеспособность	0,5-6,0 ч
Усл. Прочность при разрыве, мпа, не менее	2,1
Относительное удлинение при разрыве, % не менее	160
Твердость по шору а., усл.ед., не менее	50-60

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Прочность связи при отслаивании от алюминиевого сплава Д16 (разрыв по материалу или отслаивание по сетке), кН/м, не менее	1,4
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20°C, Ом.см	1-1013
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10 ⁶ , Гц	6,0
Электрическая прочность при 20°C, кВ/мм	13,0

Фасовка: 3, 5, 15л полиэтиленовые ведра; 26 л металлический барабан с вулканоагентами.

Условия хранения: Герметизирующая паста У-1 должна храниться в складских условиях при температуре от 0 до плюс 30 °С.

Срок годности: 12 месяцев

Внешний вид: белая, пастообразная смесь

По вопросам приобретения Герметик Висксинт У-1-18 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметик Висксинт У-1-18

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов