



Состояние в поставке

Поставляется в виде отдельных компонентов

Адгезионные свойства

Обладает адгезией к алюминиевым сплавам анодированным (плакированным и неплакированным)Ю магниевым сплавам оксидированным, стали незащищенной и оцинкованной.

Физико-химические свойства

Резиноподобный материал черного цвета. Вязкость по вискометру ВЗ-1 (диаметр сопла 5,4 мм_ — 7-50 сек. Герметик свето-, озono-, и грибостоек. Изменение веса в топливе Т-1 за 10 суток при 20°C — 0,6% . Контакт с герметиком не вызывает коррозии алюминиевых сплавов, магниевых сплавов оксидированных, стали фосфатированной и кадмированной.

Технологические данные

Герметик готовят смешением компонентов в смесителе. Жизнестойкость герметика от2 до 15 час. при 15-35°C нанесение герметика — кистью или поливом в 2-4 слоя. Вулканизация герметика происходит при 15-35°C через 2-3 суток он приобретает резиноподобные свойства. Полная вулканизация наступает через 8-10 суток.

Работы по приготовлению и применению герметика следует проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и местным отсосом, в соответствии с инструкцией № 899-67 и инструкцией санэпидстанции г. Москвы от 26 марта 1964 г.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение

Для поверхностной герметизации болтовых, заклепочных, фланцевых и других металлических соединений авиационных конструкций, приборов и других изделий, работающих в среде топлива Т-1 при температуре -60+100 град

По вопросам приобретения Герметик ВТУР и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов