



### **ЭПОКСИДНАЯ МАСТИКА ЭПОКОМ-17, ЭПОКОМ-17 К**

Экологически чистая для выравнивания металлических и неметаллических поверхностей, защиты их от воздействия воды, влаги, солевых растворов, органических растворителей, нефти и нефтепродуктов. Эпоком -17 к - кислотостойкий. Применяется для защиты внутренних поверхностей водо- и газоочистительного оборудования (фильтры, баки, скрубберы), а также для облицовки бетонных резервуаров-хранилищ солевых растворов. Отверждается при 20 °С в течение 24 часов или при 60 °С в течение 3 часов.

### **ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ**

#### **ЭПОКОМ-18И (ИЗОЛИРУЮЩАЯ), ЭПОКОМ-18П (ПАССИВИРУЮЩАЯ)**

Для: водо-, масло- и химстойких покрытий взамен шпатлевок ЭП-0010 и ЭП-0020; выравнивания загрунтованных и незагрунтованных металлических и неметаллических поверхностей; в качестве грунтовок под эпоксидные эмали. Время полного высыхания — 6 час при 20 °С, или 2 час при 60 °С.

#### **УП-357**

Для получения нескользящих покрытий, выдерживающих кратковременные термоудары до 450 °С и повышенные механические нагрузки, в частности, для палубных покрытий кораблей.

#### **Эпоксидная шпатлевка марки УП-6-207**

Эпоксидная шпатлевка марки УП-6-207 представляет собой двухкомпонентную наполненную композицию, предназначенную для выравнивания металлических, деревянных, бетонных и стеклотекстолитовых поверхностей.

Шпатлевка готовится на месте потребления механическим смешением компонентов и отверждается на холоде, обладает высокими физико-механическими

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



свойствами.

По вопросам приобретения **Эпоком-17, Эпоком-17к, Эпоком-18и, Эпоком-18п, УП-357, УП-6-207** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

**(495)-790- 14-52;**

;