



**Паста ВП-1** рекомендуется для защиты от коррозии стального цинко-оксидно-фосфатного крепежа в кессон-баках самолетов, работающих при температурах от -60 до +150°C.

Эластичность: 6,5 мм.

Адгезия: 1 балл.

После выдержки в 3%-ном растворе NaCl при 60°C (2000 ч) при применении пасты ВП-1 коррозии не наблюдается.

По вопросам приобретения **Пасты ВП-1** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

**(495)-790- 14-52;**

;