



Герметики тиоколовые У-30 МЭС-5, У-30 М, УТ-32 НТ

Герметик тиоколовый У-30 МЭС-5

Техническая консультация

Технические условия	38.1051386-80
Описание продукта	Герметики на основе жидких полисульфидных полимеров характеризуются хорошей деформативностью, высокой маслбензостойкостью, хорошим сопротивлением УФ облучению, воздействию кислорода, влаго- и воздухопроницаемостью. Герметик рекомендуются при применении в контакте с алюминиевыми сплавами, неанодированными, магниевыми сплавами, сталью кадмированной и незащищенной. Герметики являются трехкомпонентными композициями, состоящими из основной (герметизирующей), отверждающей (вулканизирующей) паст и ускорителя вулканизации. Герметик У-30 МЭС-5 способен вулканизироваться при температуре не ниже 18 °С.
Назначение	У-30 МЭС-5 предназначен для поверхностной и внутришовной герметизации клепаных, сварных и болтовых соединений, авиационных конструкций, приборов и других изделий, для ремонта авиационной техники.
Температурный диапазон эксплуатации	от -60 до +130 °С (кратковременно при 150 °С)
Гарантийный срок хранения	основная паста — 3 мес., отверждающая паста — 12 мес., ускоритель вулканизации — 12 мес.
Фасовка	основная паста — металлическая тара, отверждающая паста — пластиковая банка, ускоритель вулканизации — полиэтиленовые пакеты

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметики тиоколовые У-30 МЭС-5, У-30 М, УТ-32 НТ

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателей	Значение
1. Жизнеспособность, ч, в интервале	2-10
2. Условная прочность при разрыве, МПа, не менее	1,76
3. Относительное удлинение при разрыве, % не менее	200
4. Прочность при отслаивании от анодированного сплава Д-16, кН/м, не менее	1,96

Герметик тиоколовый У-30 М

[Техническая консультация](#)

Технические условия	ГОСТ 13489-79
---------------------	---------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметики тиоколовые У-30 МЭС-5, У-30 М, УТ-32 НТ

Описание продукта	Герметики на основе жидких полисульфидных полимеров характеризуются хорошей деформативностью, высокой маслостойкостью, хорошим сопротивлением УФ облучению, воздействию кислорода, влаго- и воздухонепроницаемостью. Герметик рекомендуются при применении в контакте с алюминиевыми сплавами, неанодированными, магниевыми сплавами, сталью кадмированной и незащищенной. Герметики являются трехкомпонентными композициями, состоящими из основной (герметизирующей), отверждающей (вулканизирующей) паст и ускорителя вулканизации. Герметик У-30 М способен вулканизироваться при температуре не ниже 15 °С.
Назначение	У-30 М — герметик общего назначения, применяется для герметизации неподвижных металлических (кроме латунных, медных, серебряных и их сплавов) и других соединений, работающих в среде воздуха, разбавленных кислот, щелочей и топлива.
Температурный диапазон эксплуатации	от -60 до +130 °С (кратковременно при 150 °С)
Гарантийный срок хранения	основная паста — 18 мес., отверждающая — 12 мес.
Фасовка	основная паста — металлическая тара, отверждающая паста — пластиковая банка, ускоритель вулканизации — полиэтиленовые пакеты

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметики тиоколовые У-30 МЭС-5, У-30 М, УТ-32 НТ

Наименование показателей	Значение
1. Жизнеспособность, ч, в интервале	2-9
2. Условная прочность при разрыве, МПа, не менее	2,6
3. Относительное удлинение при разрыве, % не менее	160
4. Твердость по Шору А, усл.ед., не менее	40

Герметик тиоколовый УТ-32 НТ

Техническая консультация

Технические условия	38.605462-91
Описание продукта	Герметики на основе жидких полисульфидных полимеров характеризуются хорошей деформативностью, высокой маслостойкостью, хорошим сопротивлением УФ облучению, воздействию кислорода, влаго- и воздухопроницаемостью. Герметик рекомендуются при применении в контакте с алюминиевыми сплавами, неанодированными, магниевыми сплавами, сталью кадмированной и незащищенной. Герметики являются трехкомпонентными композициями, состоящими из основной (герметизирующей), отверждающей (вулканизирующей) паст и ускорителя вулканизации. Герметик У-32 НТ способен вулканизироваться при температуре не ниже 18 °С.
Назначение	УТ-32 НТ предназначен для поверхностной и внутришовной герметизации клепаных, сварных и болтовых соединений, авиационных конструкций, приборов и других изделий, для ремонта авиационной техники.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметики тиоколовые У-30 МЭС-5, У-30 М, УТ-32 НТ

Температурный диапазон эксплуатации	от -60 до +130 °С
Гарантийный срок хранения	основная паста — 3 мес., отверждающая паста — 12 мес., ускоритель вулканизации — 12 мес.
Фасовка	основная паста — металлическая тара, отверждающая паста — пластиковая банка, ускоритель вулканизации — полиэтиленовые пакеты

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателей	Значение
1. Жизнеспособность, ч, в интервале	2-8
2. Условная прочность при разрыве, МПа, не менее	1,47
3. Относительное удлинение при разрыве, % не менее	200
4. Твердость по Шору А, усл.ед., не менее	25
5. Прочность при отслаивании от анодированного сплава Д-16, кН/м, не менее	1,47

По вопросам приобретения **герметиков тиоколовых У-30 МЭС-5М, У-30 МЭС-5НТ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов