



Герметики тиоколовые У-30 МЭС-5М, У-30 МЭС-5НТ

Герметик тиоколовый У-30 МЭС-5М

Техническая консультация

Технические условия	38.1051436-88
Описание продукта	Герметики на основе жидких полисульфидных полимеров характеризуются хорошей деформативностью, высокой маслостойкостью, хорошим сопротивлением УФ облучению, воздействию кислорода, влаго- и воздухонепроницаемостью. Герметик рекомендуются при применении в контакте с алюминиевыми сплавами, неанодированными, магниевыми сплавами, сталью кадмированной и незащищенной. Герметики являются трехкомпонентными композициями, состоящими из основной (герметизирующей), отверждающей (вулканизирующей) паст и ускорителя вулканизации. Герметик У-30 МЭС-5М способен вулканизироваться при температуре не ниже 15 °С.
Назначение	Герметик У-30 МЭС-5М предназначен для поверхностной и внутришовной герметизации клепаных, сварных и болтовых соединений, авиационных конструкций, приборов и других изделий, для ремонта авиационной техники.
Температурный диапазон эксплуатации	от -60 до +130 °С (кратковременно при 150 °С)
Гарантийный срок хранения	основная паста — 4 мес., отверждающая паста — 12 мес., ускоритель вулканизации — 12 мес.
Фасовка	основная паста — металлическая тара, отверждающая паста — пластиковая банка, ускоритель вулканизации — пластиковая банка

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметики тиоколовые У-30 МЭС-5М, У-30 МЭС-5НТ

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателей	Значение
1. Жизнеспособность, ч, в интервале	2-5
2. Относительное удлинение при разрыве, % не менее	200
3. Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не менее	8
4. Твердость по Шору А, усл. ед., не менее	35
5. Прочность при отслаивании от анодированного сплава Д-16, кН/м, не менее	1,96

Герметик тиоколовый У-30 МЭС-5НТ

[Техническая консультация](#)

Технические условия	38.605462-91
---------------------	--------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметики тиоколовые У-30 МЭС-5М, У-30 МЭС-5НТ

Описание продукта	Герметики на основе жидких полисульфидных полимеров характеризуются хорошей деформативностью, высокой маслостойкостью, хорошим сопротивлением УФ облучению, воздействию кислорода, влаго- и воздухонепроницаемостью. Герметик рекомендуются при применении в контакте с алюминиевыми сплавами, неанодированными, магниевыми сплавами, сталью кадмированной и незащищенной. Герметики являются трехкомпонентными композициями, состоящими из основной (герметизирующей), отверждающей (вулканизирующей) паст и ускорителя вулканизации. Герметик У-30 МЭС-5НТ способен вулканизироваться при температуре не ниже 18 °С.
Назначение	Герметик У-30 МЭС-5НТ предназначен для поверхностной и внутришовной герметизации клепаных, сварных и болтовых соединений, авиационных конструкций, приборов и других изделий, для ремонта авиационной техники.
Температурный диапазон эксплуатации	от -60 до +130 °С
Гарантийный срок хранения	основная паста — 3 мес., отверждающая — 12 мес., ускоритель вулканизации — 12 мес.
Фасовка	основная паста — металлическая тара, отверждающая паста — пластиковая банка, ускоритель вулканизации — полиэтиленовые пакеты

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателей	А	Б
--------------------------	---	---

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметики тиоколовые У-30 МЭС-5М, У-30 МЭС-5НТ

1. Жизнеспособность, ч, в интервале	2-4	6-10
2. Условная прочность при разрыве, МПа, не менее	1,76	1,47
3. Относительное удлинение при разрыве, % не менее	200	200
4. Твердость по Шору А, усл. ед., не менее	35	30
5. Прочность при отслаивании от анодированного сплава Д-16, кН/м, не менее	1,96	1,47

По вопросам приобретения **герметиков тиоколовых У-30 МЭС-5М, У-30 МЭС-5НТ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов