



Быстротверждающийся герметик марки БОС-1 ТУ 6-06-367-97 предназначен для ускоренной герметизации сквозных дефектов систем, работающих под давлением, а также для герметизации микро- и макро- дефектов, в том числе литья и сварных швов в конструкциях из стали, чугуна, цветных металлов и их сплав.

Быстротверждающийся герметик марки БОС-1 ТУ 6-06-367-97 применяется как уплотнение резьбовых соединений в водопроводных и газовых магистралях.

Быстротверждающийся герметик марки БОС-1 ТУ 6-06-367-97 коррозионно пассивен к сплавам, Д16, АМг-6 и стали, а также обладает защитным эффектом за счет высоких герметизирующих свойств и надежной механической изоляцией материалов от коррозионной среды.

Техническая консультация

Технические характеристики герметика марки БОС-1	
Число компонентов	2
Соотношение компонентов	расчетное
Рабочее давление, кгс/см ²	100
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее	5
Предел прочности при сдвиге клеевого соединения на АL-сплаве, кгс/см ²	110
Диапазон рабочих температур, °С	-60...+150
Время желатинизации при Т=20+2 °С, мин.	2-10
Время отверждения при Т=20+2 °С, мин.	30-60
Гарантийный срок хранения компонентов, мес.	6
Гарантированный срок хранения загерметизированных конструкций в составе изделия, лет	25
Стоек к климатическим перепадам, масло- бензо- продуктам и другим агрессивным средам.	+



БОС-1

Цена (без учета НДС), руб/кг	договорная
Минимальный заказ, кг	1
Фасовка	любая

По вопросам приобретения БОС-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов