



ТУ 2252-045-22736960-99

Герметик АДВ-31 предназначен для герметизации разборных и неразборных газонепроницаемых муфт кабелей связи, заполнения пустот с целью облегчения веса различных конструкций, заделки концов многожильного кабеля при его монтаже в водной среде. Отверждаясь, герметик образует пену с закрытыми ячейками, создавая за счет саморасширения необходимое эксплуатационное давление.

Герметик стоек к резкому перепаду температур, к криогенным температурам, выдерживает без разрушения длительную вибрационную нагрузку, обладает высокой масло-, бензостойкостью и удовлетворительной водостойкостью, поэтому его можно использовать в различных климатических районах. Отсутствие растворителей обеспечивает экологическую чистоту процесса переработки и эксплуатации.

Для удобства переработки герметика, особенно в полевых условиях, его расфасовывают в пенопакеты монтажные ПМ-АДВ-31 тип 1 и тип 2.

Тип 1 поставляется расфасованным в мелкой таре весом 90, 120, 150 и 180г (вес комплекта). Тип 2 поставляется расфасованным в пенопакеты по 600 и 900г (вес комплекта)

АДВ-31 при том же соотношении компонентов можно применять для склеивания древесины, фанеры, пластика, металлов и других материалов. Прочность при сдвиге склеек: Ст.3/Ст.3 – 14-17 МПа; Д-16/Д-16 – 11-13 МПа.

Физико-механические показатели:

- Соотношение компонентов А:Б, мас. Ч. 1:1
- Время гелеобразования, мин. 30
- Увеличение в объеме, % 200-300
- Выдерживание давления в муфте, кПа (кг/см³) 140 (1,4)
- Время отверждения до технологической прочности, мин при 200С при 600С при 800С
120-150 40-60 20-30

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Требования безопасности:

Санитарно- технологической оценкой по ГОСТ 12.1.007-76 герметик АДВ-31 отнесен к IV классу опасности.

По вопросам приобретения Герметизации муфт кабелей связи АДВ-31 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов