



ТУ 2252-064-22736960-2001

АДВ-48 представляет собой двухкомпонентную систему без растворителей, перерабатываемую машинным или ручным способом при температуре помещения (оптимально 15-30°C)

Герметизирующая композиция АДВ-48 применяется для герметизации фильтрующих элементов, смотровых приборов и других изделий, работающих в среде воздуха в интервале температур от -60°C до +130°C.

Герметизирующая композиция АДВ-48 представляет собой резиноподобный материал, который получают путем смешения компонентов А и Б в заданном соотношении ручным или механическим способом.

Компонент А – низковязкая однородная жидкость различного (по согласованию с заказчиком) цвета. Компонент Б – однородная низковязкая жидкость коричневого цвета.

Жизнеспособность композиции можно легко регулировать катализатором, который заранее вводится в компонент А или может быть предоставлен для самостоятельного введения

Физико-механические свойства

- Соотношение компонентов А:Б 4:1
- Жизнеспособность, мин. 5-30
- Вязкость при 20°C, сПз Компонент А Компонент Б 700-900 130-200
- Плотность, г/см³ Компонент А Компонент Б
- Отвержденная композиция
- 1,02-1,05 1,22-1,25 0,95-1,05
- Относительное удлинение при разрыве, % 40-50
- Твердость по Шору А, усл. ед. 40-50
- Прочность при растяжении, МПа 2,0-3,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметизирующая композиция АДВ-48

Требования безопасности:

Санитарно-токсикологической оценкой по ГОСТ 12.1.007-76 композиция АДВ-48 отнесена к IV классу опасности. Не содержит растворителей и других летучих веществ.

По вопросам приобретения Герметизирующая композиция АДВ-48 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов