



Гидрофобизаторы

Добавка в цементсодержащие материалы и в качестве пластифицирующей добавки при приготовлении сухих смесей, в легкие и тяжелые бетоны для железобетонных изделий и тротуарной плитки, а также поверхностная обработка строительных материалов и конструкций с целью повышения прочности и придания морозо- и коррозионностойкости, грязе- и водоотталкивающих свойств при сохранении газо- и паропроницаемости, а также для исключения высолов. Реагенты для обработки текстильных, кожевенных, бумажных изделий; добавка к антиобледенительным составам при дорожном строительстве в бетон и асфальтобетон; гидрофобизатор широкого спектра действия; модификатор буровых растворов.

Техническая консультация

Жидкости:

ГКЖ-11БСП	ТУ 2229-068-05808020-00 изм 1
ГКЖ-11В	ТУ 2229-068-05808020-00
МК-10	ТУ 2229-048-05808020-04
136-41	ГОСТ 10834 -76 с изм.1,2
Эмульсия КЭ 30-04	ТУ 2251-041-05808020-98
АМСР-3	ТУ 6-02-700-76 с изм.1-5



Добавка в порошкообразные продукты при приготовлении сухих смесей для предотвращения комкования, сохранения сыпучести при транспортировании и хранении.

Техническая консультация

Порошок Сиакор	ТУ 6-02-01-042-92 с изм. 1
----------------	----------------------------

ГИДРОФОБИЗАТОР ГКЖ-11БСП

30% водный раствор метилсиликонатов, метилалюмосиликонатов натрия

Содержание Si, % н/м 4.0

Щелочность в пересчете на NaOH, % 13-17

Внешний вид: прозрачная жидкость

Механические примеси отсутствуют

Массовая доля Этилового спирта не более 1.5%

Гарантийный срок хранения — 60 месяцев.

Упаковка Продукт упаковывается в полиэтиленовую, стеклянную и металлическую тару емкости 5, 10, 20, 200 кг.

Применение жидкости ГКЖ-11БСП

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Строительство

Нефтегазовая промышленность

добавка в известковые, перхлорвиниловые, цементные, силикатные, акриловые, другие краски для придания им атмосферо- и водостойкости, в том числе и морозостойкости.

компонент связующего при гидрофобизации минераловатных плит для придания водоотталкивающих свойств и увеличения механической прочности.

добавка в цементсодержащие материалы и поверхностная обработка строительных изделий и конструкций из кирпича, гипса, природного камня, бетона, газобетона, железобетона, штукатурки и других материалов для повышения прочности и придания им морозо- и коррозионностойкости, водо- и грязеотталкивающих свойств при сохранении газо- и паропроницаемости, а также пластифицирующая добавка в тяжелые и легкие бетоны.

Жидкость АМСР-3

Продукт взаимодействия металлического алюминия с метилсиликонатом натрия. Водный раствор алюмометилсиликоната натрия.

ТУ 6-02-700-76, изм. 1-5

Содержание Si, % 6-8

Щелочность в пересчете на NaOH, % 6-10

Гидрофобизирующая способность, ч, н/м Водоупорность

Внешний вид: прозрачная жидкость

Механические примеси отсутствуют

Массовая доля алюминия 1,7-3,1%

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вязкость кинематическая Атомарное соотношение Si/Al – 2,5-3,5

Упаковка и хранение Продукт упаковывается в полиэтиленовую, стеклянную и металлическую тару емкости 5, 10, 20, 200 кг. Хранить в закрытом складском помещении при температуре от минус 10 до плюс 35°С.

Жидкость имеет щелочную реакцию, действуя на кожу прожигающим образом, поэтому, работая с ней и ее водными растворами, следует избегать попадания жидкости на лицо, руки и особенно в глаза, соблюдая при этом правила техники безопасности те же, что и при работе с щелочами.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Применение жидкости АМСР-3

строительство

компонент связующего при гидрофобизации минераловатных плит для придания водоотталкивающих свойств и увеличения механической прочности.
нефтегазовая промышленность

добавка в цементсодержащие материалы и поверхностная обработка строительных изделий и конструкций из кирпича, гипса, природного камня, бетона, газобетона, железобетона, штукатурки и других материалов для повышения прочности и придания им морозо- и коррозионностойкости, водо- и грязеотталкивающих свойств при сохранении газо- и паропроницаемости, а также пластифицирующая добавка в тяжелые и легкие бетоны.
добавка в известковые, цементные, силикатные, акриловые, перхлорвиниловые и другие краски для придания им атмосферо- и водостойкости.

текстильная и целлюлозно-бумажная промышленность



Жидкость МК-10

МК-10 представляет собой метилсиликонат калия с содержанием нелетучих веществ 45%. Для обработки гипсоволокнистых и гипсокартонных материалов для придания им водостойкости и повышения прочности.

Гарантийный срок хранения — 36 месяцев со дня изготовления.

Объёмная гидрофобизация, % 0.05-0.1

Поверхностная гидрофобизация, % —

Внешний вид: прозрачная жидкость

Механические примеси отсутствуют

Упаковка и хранение Продукт упаковывается в полиэтиленовую, стеклянную и металлическую тару ёмкости 5, 10, 20, 200 кг.

Катализаторы

Кремнийорганический отвердитель для холодного отверждения полиорганосилоксановых композиций.

[Техническая консультация](#)

Катализатор ОК	ТУ 2437-078-05808020-01
----------------	-------------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Гидрофобизаторы, катализаторы

Сшиватель линейных цепей кремнийорганических полимеров.

Техническая консультация

Отвердитель К-10С	ТУ 2252-061-05808020-99
----------------------	-------------------------

По вопросам приобретения **гидрофобизаторов, катализаторов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов