



Характеристика: Жидкость 136-157 М — низковязкое бесцветное или светло-желтого цвета масло, представляющее собой метилгидридсилоксановый полимер. Хорошо растворяется в ароматических и хлорированных углеводородах, легко желируется при действии аминов, аминоспиртов, сильных кислот и щелочей. Не растворяется в низших спиртах и воде.

Техническая консультация

Содержание активного водорода, %	1,5 — 1,8
Кинематическая вязкость при температуре 20°С, сСт	10 — 80
Реакция среды /рН водной вытяжки/	6 — 7
Гидрофобизирующая способность, ч, не менее	3

Сведения о безопасности: Жидкость 136-157 М нетоксична, взрывобезопасна, коррозионно неактивна, не выделяет вредных паров и газов, не оказывает раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаз, физиологически безвредна. Жидкость 136-157 М горюча.

Условия хранения: Закрытые складские помещения, вдали от источников огня, кислот и щелочей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Жидкость 136-157 М (бывшая **ГКЖ-94** М) предназначена для придания гидрофобных /водоотталкивающих/ свойств различным тканям, бумаге и коже; для улучшения влагостойкости асбоцементных и гипсокартонных плит, керамических материалов, фарфоровых и стеклянных изоляторов и строительных материалов; для приготовления антиадгезионных смазок для стеклоформирующих поверхностей.
- Гидрофобные покрытия жидкостью 136-157 М, не препятствуют нормальному воздухообмену конструкции, не меняют внешнего вида материала, способствуют уменьшению загрязняемости фактурного слоя и увеличивают срок его службы.



- Кроме того, они препятствуют снижению теплоизоляционных свойств материала, обладают хорошей стойкостью во времени к действию различных факторов, в том числе попеременного замораживания и оттаивания, а так же устойчивы к действию ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, попеременного увлажнения и высыхания.
- После обработки гидрофобизирующими составами строительные конструкции не подвержены разрушающему действию мхов и лишайников.

Срок хранения 6 месяцев

По вопросам приобретения гидрофобизирующая жидкость 136-157 М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов