



Характеристика: Продукт ГКЖ-11К представляет собой водный или водноспиртовой раствор метилсиликоната калия.

Техническая консультация

Наименование показателя	Нормы для марок		
	Продукт ГКЖ-11К		
	марка А	марка Б	марка В
Внешний вид	Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета	Прозрачная или слегка мутная жидкость	Прозрачная или слегка мутная жидкость
Цвет по йодометрической шкале	—	—	1
Плотность при температуре 20°С, г/см ³	1,120 — 1,300	1,200 — 1,225	1,250 - 1,350
Щелочность в пересчете на КОН, %	16,0 — 29,0	13,0 — 16,0	19,5 — 22,5
Массовая доля нелетучих веществ, %	39,0 — 52,0	28,5 — 32,5	44,5 - 49,0
Гидрофобизирующая способность	Выдерживает испытание по методу, изложенному в ТУ		

Сведения о безопасности: Продукты ГКЖ-11К при хранении и использовании не выделяют вредные пары и газы, нетоксичны, взрывобезопасны, но имеют щелочную реакцию, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать правила безопасности те же, что при работе с щелочами.



ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ ЖИДКОСТИ ГКЖ-11 К

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Продукты ГКЖ-11К предназначены для обработки пористых строительных материалов, зданий и сооружений из кирпича, мрамора, туфа, бетона, цемента, асбоцемента, черепицы и других материалов подобного типа, как в промышленных, так и в бытовых условиях.
- Поверхность, обработанная гидрофобизаторами, не впитывает влагу и сохраняет газо- и воздухопроницаемость, что повышает защитные свойства сооружений. Внешний вид поверхности после ее обработки гидрофобизаторами не изменяется.

По вопросам приобретения гидрофобизирующие жидкости гкж-11 к и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов