



Глицидол (Эпигидрин)

Применяется для получения эпоксидных смол, полиуретан-эпоксидных каучуков ПДИ-ЗАК, ПЭФ-ЗА и др. Производные глицидола могут использоваться в качестве проявителей в фотографии, смачивателя и для повышения несминаемости для текстиля, кожи, бумаги, стабилизаторов виниловых полимеров и растительных масел, лекарственных препаратов, компонента мастик и герметиков различного назначения.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Массовая доля основного вещества, % не менее	98,0
Массовая доля воды, % не более	0,1
Массовая доля глицерина, % не более	0,2
Кислотность	Отсутствие

Глицидол в соответствии с классификацией опасных грузов по ГОСТ 19433 относится к классу 6, подклассу 6.1. Глицидол – горючая жидкость, Температура вспышки 710С, температура самовоспламенения 4150С, температурные пределы воспламенения: нижний 590С, верхний 1270С. Способностью взрываться и гореть при взаимодействии с водой Глицидол не обладает, при взаимодействии с кислородом воздуха не образует взрывоопасные смеси. Недопустим контакт с кислотами, основаниями и солями металлов.

Тара и упаковка:

Глицидол разливается в чистую, сухую, продутую сухим сжатым воздухом тару из стали 12Х18Н10Т, алюминия или полиэтилена и хранится в таре

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Глицидол (Эпигидрин)

предприятия-изготовителя при температуре не выше 200С в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, попадание влаги, кислот и солей металлов.

Гарантийный срок хранения в атмосфере азота при температуре не выше 00С – 6 месяцев, при температуре от 0 до 200С – 25 суток со дня изготовления.

По вопросам приобретения **глицидола (эпигидрина)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов