



Горелочные камни из волокнистых материалов — обладают свойствами волокнистой армированной керамики и теплоизолирующими свойствами. Имеют повышенный ресурс эксплуатации, не критичны к теплосменам. Масса волокнистых горелочных камней в 9 -10 раз меньше традиционных.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Габаритные размеры:	
Длина, мм	200÷1000
Ширина, мм	100÷1500
Высота, мм	50÷250
Линейная усадка при температуре обжига более 1000С, после футеровки печи, %	1 ± 0.3
Плотность, кг/м3	300÷900
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее	0.1
Теплопроводность, Вт/м °С,	
при 25 °С	0.18
при 125°С	0.20
при 300 °С	0.26
при 600 °С	0.28

По вопросам приобретения **горелочного камня** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов